




СОЮЗ СОВЕТСКИХ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  
РЕСПУБЛИК

(19) SU (10) 1125288 A

з (50) С 23 С 9/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

## ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ Н А В Т О Р С К О М У С В И Д Е Т Е Л С Т В У



(21) 3614091/22-02

(22) 01.07.83

(46) 23.11.84. Бюл. № 43

(72) Л.Г.Ворошин, Б.С.Кухарев,  
В.В.Гоян и Г.В.Стасевич

(71) Белорусский ордена Трудового  
Красного Знамени политехнический  
институт

(53) 621.785.61.05(088.8)

(56) 1. Химико-термическая обработка  
металлов и сплавов. Справочник,  
М., "Металлургия", 1981, с. 146.  
2. Пожмурский В.И., Далисов В.Д.,  
Голубец В.М. Повышение долговечности  
деталей машин с помощью диффузионных  
покрытий. Киев, "Наукова думка",  
1980, с. 44.

(54)-(57) ПОРОШКООБРАЗНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ  
АЛИТИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, со-  
держащий оксид алюминия, порошок же-  
леза, порошок алюминия, хлористый  
аммоний, отличающийся тем, что, с целью повышения корро-  
зионной стойкости ализированных сталь-  
ных изделий в атмосферных условиях,  
он дополнительно содержит оксид мо-  
либдена при следующем соотношении  
компонентов, мас. %:

Порошок железа	57-59
Порошок алюминия	14-16
Хлористый аммоний	0,5-1,5
Оксид мо- либдена	3-5
Оксид алю- миния	Остальное

SU (10) 1125288 A

Изобретение относится к металлургии, а именно к химико-термической обработке металлов и сплавов в порошковых насыщающих средах, в частности к диффузионному алитированию, и может быть использовано в машиностроительной и приборостроительной промышленности.

Известны составы [1] порошковых насыщающих смесей для алитирования на основе порошков алюминия, ферроалюминия, кальцийалюминиевой лигатуры и т.д., например мас. %:

Оксид алюминия	79-84	15
Порошок алюминия	15-20	
Хлористый аммоний	1	

Обработка стальных изделий в указанном составе приводит к формированию алитированного слоя, характеризующегося повышенной дефектностью из-за наличия в нем большого количества хрупкого алюминида железа  $Fe_2Al_5$ , что в значительной мере ухудшает эксплуатационные свойства алитированных изделий.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому эффекту является порошкообразный состав [2] для алитирования стальных изделий, содержащий, мас. %:

Оксид алюминия	47
Порошок алюминия	25
Хлористый аммоний	3

Использование известного состава для обработки стальных изделий позволяет увеличить их жаростойкость, но из-за наличия пор в диффузионном слое они имеют пониженное сопротивление протеканию процессов атмосферной коррозии.

Цель изобретения - повышение коррозионной стойкости алитированных стальных изделий в атмосферных условиях.

Для достижения указанной цели состав для алитирования стальных изделий, содержащий оксид алюминия,

порошок железа, порошок алюминия и хлористый аммоний, дополнительно содержит оксид молибдена при следующем соотношении компонентов, мас.%:

5	Порошок железа	57-59
10	Порошок алюминия	14-16
	Хлористый аммоний	0,5-1,5
	Оксид молибдена	3-5
	Оксид алюминия	Остальное

Использование предлагаемого состава приводит к повышению коррозионной стойкости алитированных стальных изделий в атмосферных условиях за счет уменьшения пористости покрытия, повышения качества поверхности после ХТО и образования легированного молибденом алюминида железа.

Алитирование в предлагаемой порошковой среде осуществляется при  $950^{\circ}\text{C}$  в течение 4 ч в контейнерах с плавким затвором.

Испытания проводят в течение 20 сут в условиях морской атмосферы при  $20^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности 95% (ГОСТ 9.040-74).

Сравнительные данные по коррозионной стойкости стали 45 в условиях морской атмосферы при использовании известного и предлагаемого составов приведены в таблице.

Коррозионная стойкость оценивается по потере массы на единицу площади поверхности за 20 сут испытаний.

Из приведенных данных следует, что алитирование стали 45 в предлагаемых составах (примеры 3-5) позволяет увеличить в 1,5-1,7 раз коррозионную стойкость покрытия в условиях морской атмосферы по сравнению с известным составом. Изменение соотношения компонентов среды (примеры 2 и 6) не позволяет достичнуть желаемой цели ввиду недостаточного количества оксида молибдена (пример 2) и из-за увеличения пористости покрытия (пример 6).

При- мер	Состав насыщающей среды	Режим ХТО		Коррози- онная стойкость г/м <sup>2</sup>
		t, °C	В, ч	
Известный				
1	$47Al_2O_3 + 25Fe + 25Al + 3NH_4Cl$	950	4	2,4
Предлагаемый				
2	$24,5Al_2O_3 + 60Fe + 13Al + 2MoO_3 + 0,5NH_4Cl$	950	4	2,2
3	$23,5Al_2O_3 + 59Fe + 14Al + 3MoO_3 + 0,5NH_4Cl$	950	4	1,6
4	$22Al_2O_3 + 58Fe + 15Al + 4MoO_3 + 1NH_4Cl$	950	4	1,4
5	$20,5Al_2O_3 + 57Fe + 16Al + 5MoO_3 + 1,5NH_4Cl$	950	4	1,5
6	$19Al_2O_3 + 56Fe + 17Al + 6MoO_3 + 2NH_4Cl$	950	4	2,0

Составитель С.Столпникова

Редактор Н.Бобкова Техред М.Гергель

Корректор Е.Сирхман

Заказ 8439/20

Тираж 899

Подписьное

ВНИИПП Государственного комитета СССР

по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Филиал ППП "Патент", г.Ужгород, ул.Проектная, 4